



Клей для приклеивания кровельных систем LOGICROOF Spray

Контракт №1 от 15.07.2014

Контактный клей на полиуретановой основе



Тип материала

Описание продукции:

Высококачественные клеевые составы на полиуретановой основе для приклейки кровельных изоляционных материалов. Поставляются в баллонах под давлением.

Область применения:

Клеи линейки LOGICROOF Spray применяются для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из бетона, старого битумного ковра, жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста. Для облегчения работы в состав клея может добавляться краситель сигнального цвета (зеленый, красный, синий).
 Расход - 1 баллон на 170 м².

Область применения

1. LOGICROOF Spray Клей-пена	Применяется для приклейки жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста к основанию из бетона, старого битумного ковра.
2. LOGICROOF Spray Клей контактный	Применяется для приклейки полимерной мембраны с флисовой подложкой к основанию из жестких плитных утеплителей из PIR с кашированием из стеклохолста.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	LOGICROOF Spray Клей-пена	LOGICROOF Spray Клей контактный	Метод испытаний
Внешний вид	-	полупрозрачная жидкость		по спецификации изготовителя
Прочность сцепления с основанием (с плитами PIR с кашировкой из стеклохолста), не менее	МПа	0,1	0,2	-
Открытое время (время отлипа): при температуре от +5 до +30 °С	мин	2-7	2-7	-
Температура нанесения	°С	от +5 до +30		-
Температура эксплуатации	°С	от -40 до +80		-

Производство работ:

Для использования LOGICROOF Spray Клей контактный необходимо равномерно распылить его по обеим высушенным и очищенным поверхностям приклеиваемых материалов. Для распыления необходимо использовать специальный пистолет, дополнительного оборудования для создания давления не требуется. Оптимальное расстояние между распылительным пистолетом и поверхностью распыления – 30 см. После приклеивания мембрану желательно прикатать при помощи валика.

LOGICROOF Spray Клей-пена наносится на основание полосами при помощи специального пистолета, затем на основание приклеиваются плиты из PIR с кашированием из стеклохолста. Высота пены позволяет компенсировать перепады высот старых оснований при ремонте кровель.

Время полной полимеризации клея при стандартных условиях не более 24 ч.

Не применять вблизи источников открытого огня. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Хранение:

Хранить в сухом, защищенном от света и влаги месте при температуре от +5°С до +30°С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Клей транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке:

LOGICROOF Spray Клей контактный - металлические баллоны под давлением по 17 л/ 22 кг.

LOGICROOF Spray Клей-пена - металлические баллоны под давлением по 10 л/ 14 кг.